

MAY-PRO

PARA LOS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN

Concreto seco premezclado de alto
RESISTENCIA



Cumple con la norma **NMX-C-486-ONNCCE-2014**

+ Rendimiento **+ Resistencia**
+ Adherencia **+ Calidad**

DATOS TÉCNICOS

Granulometría de agragado maximo	3/8"
Peso volumétrico compactado	2200 kg/m ³
Masa volumétrica suelta	1450 kg/m ³
Resistencia a la compresión	250 kg/cm ²
Revenimiento	9 a 12 cm
Teimpo abierto	30 a 40 min
Fraguado final	8 hrs
Retención de agua	>70 %
Contenido de aire	8-10 %
Agua necesaria por saco de 50kg	8 a 10 lt.
Presentación por bulto	50 kg

CONCRETO SECO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un concreto seco premezclado que cumple con los requisitos para lograr la rigidez, resistencia y durabilidad necesarias en la construcción de elementos de concreto hidráulico, tales como: losas, trabes, columnas, cimentaciones, zapatas, banquetas, castillos, cadenas, firmes, entre otros.

Elaborado con cemento CPC-40, grava cribada de 3/8" y arena con granulometría controlada y clasificada.

BENEFICIOS

- Elimina el manejo de material agranel.
- Por su presentación en sacos facilita su trasporte y almacenaje.
- Permite mayor eficiencia en obra al disminuir desperdicios y mano de obra.
- Mayor uniformidad de los agregados para mejor desempeño estructural.
- Áreas de trabajo más limpias.

APLICACIÓN

1. La mezcla siempre debe prepararse sobre una superficie limpia de preferencia en una artesa.
2. Agregue 13 - 14 litros de agua para obtener un mezcla consistente normal y uniforme de la mezcla fresca del concreto hidráulico.
3. Utilice siempre la misma proporción de agua al preparar cada mezcla para evitar variaciones en su consistencia.
4. Usar agua con parámetros de calidad establecidos.
5. Mezcle el material lentamente (para no incluir aire) hasta obtener una mezcla homogénea, libre de grumos, sin porciones secas. Si usa revolvedora, mezcle de 3 a 5 minutos para evitar la excesiva incorporacion de burbujas de aire en la mezcla que pueden reducir la resistencia del material.
6. Cuando la mezcla preparada se endurece, esta debe ser desechada y se deberá preparar mezcla nueva.

PRECAUCIONES

Evite el contacto prolongado con la piel, en caso de tener contacto con los ojos, enjuague con abundante agua. En caso de ingesta accidental consulte a su médico inmediatamente, no inhale el polvo. Haga uso del equipo de seguridad como mascarilla o tapabocas, guantes y lentes de seguridad.



+52 56 2133 3007
contacto@casasummat.com
www.casasummat.com

f /casasummat
@casasummat
in /casasummat