

MAY-PRO

PARA LOS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN

PEGAZULEJO

ADHESIVO PARA PEGAR PISOS Y MUROS.



DATOS TÉCNICOS PEGAZULEJOS

Color	Blanco
Presentación	Saco de 20kg
● Rendimiento	6.00 m ² 3.80 m ² 2.50 m ²
● % de agua de trabajo	23% a 26% (4.6 a 5.2 L)
Tiempo abierto	40 min
● Ajustabilidad	30 min
● Deslizamiento	2 mm
Tiempo de vida en charola	90 min
+ Fraguado inicial aproximado	5 hr
+ Fraguado final aproximado	7 hr
+ Resistencia a la tensión	8 kg/cm ² 0.8 N/mm ²
● Resistencia a la compresión	80 kg/cm ² 8.0 N/mm ²
● Resistencia al corte	18 kg/cm ² 1.8 N/mm ²
● Tiempo de almacenaje	6 meses

- Colores blanco.
- Sobre superficies lisas y utilizando llana dentada cuadrada de 1/4" x 1/4" x 1/4", 1/4" x 3/8" x 1/4" y 1/2" x 1/2" x 1/2" respectivamente. Llana inclinada de 60° según Norma NMX-C-420. Variación por condiciones del sustrato y dibujo posterior de la pieza.
- Según Métodos ANSI 118.1 con azulejo tipo A-1.
- + A 23 °C y 48% de humedad relativa.
- Según Norma NMX-C-420, método a "0" minutos.
- Cumple Norma NMX-C-420.

Almacenar en un lugar seco en su empaque original

+ Rendimiento + Protección
+ Durabilidad + Calidad

MAY-PRO Pegazulejo, es un mortero adhesivo de granulometría controlada de tamaño semifino y aditivos especiales que brindan una gran adhesividad, retención de agua y facilidad de aplicación.

USOS

Pegazulejo se emplea como adhesivo para recubrimientos de ALTA o MEDIA absorción de agua, preferentemente para colocaciones en muros y/o lambrines.

VENTAJAS

- Ideal para recámaras, cocinas y baños.
- Resistencia a la humedad.
- Recomendado para pisos y muros.
- Fácil preparación y aplicación.
- Excelentes valores de Ajustabilidad, Tiempo Abierto y Tiempo de Vida.
- Óptima adherencia.
- Resistencia a la humedad.
- Resistencias físicas superiores a la Norma ANSI 118.1.
- Cumple norma NMX-420, certificado #BPY-034-002/14*



+52 56 2133 3007
contacto@casasummat.com
www.casasummat.com

f /casasummat
@casasummat
/casasummat